

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

TEINTE POSITIVE

0130

Les teintes positives ont la particularité de mettre en valeur les veines dures des résineux, ce qui crée un effet décoratif original. Pour augmenter cet effet, on use les veines tendres avec une brosse nylon abrasive montée sur une perceuse.

Nous vous proposons un système permettant de réaliser des teintes personnalisées à la demande, il suffit de posséder une balance pesant au 10^{ème} de gramme.

Vous avez à votre disposition un INCOLORE **0130** et 5 teintes de base :

- BLANC 0131
- NOIR 0132
- JAUNE 0133
- ORANGE 0134
- BRUN 0135

Il faut ajouter environ 3 à 10% de teinte de base à l'incoloré, pour obtenir un ton pastel.

Exemple de formule pour un ton bois pastel :

- 0,937 kg d'incoloré 0130
- 0,028 kg de jaune 0133
- 0,012 kg de noir 0132
- 0,013 kg de brun 0135
- 0,010 kg de blanc 0131 (facultatif)

Soit en base colorante : 6,3 % du total.

La base blanche permet de donner un aspect cérusé.

Ces teintes s'appliquent au pinceau dans le sens du fil du bois en un seul passage, ou au pistolet sur les résineux : SAPIN, EPICEA, ...

APPLICATION

Il faut remuer constamment la teinte pour éviter la sédimentation.

Séchage de 4 à 6 H à 20°, ne pas accélérer le séchage, puis dépoussiérer avec une brosse nylon souple.

Cette teinte positive peut être recouverte, après séchage intégral, par une cire incoloré pâte 0001, par une cire liquide 0020, ou par tous types de vernis non acides. (précatalysés exclus).

FINITION

Il est conseillé d'utiliser notre vernis non jaunissant MAT 0545 qui donne l'impression que le bois n'a pas été vernis.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C