

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT PIERRES POREUSES INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR IMPERMEABILISANT – OLEOFUGEANT RECHAUFFE LES COULEURS **0528**

Ce traitement protège les pierres poreuses des taches d'huile, de graisse, d'eau. Il ne laisse aucun film apparent.

APPLICATION :

Ne pas appliquer sur un sol chaud, exposé au soleil **sur une dalle chauffante** ou à moins de 15°.

Il s'applique en 2 ou 3 couches sur un sol neuf ou ancien propre et sec, ne comportant aucune trace d'autre traitement ce qui entraînerait une mauvaise pénétration et un mauvais séchage du produit. Lorsque les pierres sont moyennement poreuses et que le produit ne pénètre pas très bien on peut le diluer avec le diluant actif 0425 qui permettra de réguler la viscosité sans modifier l'efficacité du traitement.

- **Sur un sol neuf** : après séchage préparer le sol en éliminant les surplus de joint ciment avec notre décapant 0823 (*voir FT*). Lorsque le sol a été bien rincé et qu'il soit bien sec appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau (laqueur) ou d'un mouilleur le traitement 0528 en couches croisées régulières. Veiller à une bonne répartition et à ce qu'il n'y ait pas de surplus.
Séchage : 4 à 8 H entre chaque couche.
- **Sur un sol ancien** : il doit être débarrassé de tout traitement préalable, utiliser notre **PREPARATEUR SURPUISSANT 0901** (*voir FT*). Lorsque le sol est prêt et bien sec appliquer le traitement 0528 (*voir application précédente*).
- **Finition** :
Après un séchage de 24 h ou + on peut faire la finition avec notre émulsion de cire de Carnauba 0722 qui lui donnera un aspect satiné. Cette finition est très facile d'entretien (*voir F.T*).

Nettoyage des pinceaux : au White Spirit.

Consommation : 8 à 10 m² au litre selon la porosité du support.

Conditionnement : 1L – 5L – 30L

Sécurité :

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- ✚ Travailler dans un lieu bien ventilé,
- ✚ Ne pas avaler,
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245