

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

MASTICBOIS POLYESTER 0607

**à deux composants, extérieur et intérieur.
Se teinte – extra fin – sans retrait – séchage rapide**

SE TEINTE AVANT ET/OU APRES SON APPLICATION

Spécialement adapté pour la RESTAURATION des MEUBLES et MENUISERIES, il est d'une utilisation simple.

6 NUANCES DE COULEURS MISCIBLES ENTRE ELLES.

Neutre (sapin)

Le MASTICBOIS a différentes particularités qui le démarque des mastics polyesters existants.

Il a été mis au point par un restaurateur de meubles anciens qui désirait adapter ce type de produit aux besoins nombreux et variés de cette profession en lui donnant la finesse, la stabilité et la possibilité de le teinter avant et/ou après sa polymérisation.

Il se travaille facilement à l'outil ou à la machine, ce qui permet de l'utiliser dans la restauration des meubles en bois naturel, en marqueterie, des boiseries, de toutes les menuiseries anciennes ou modernes, intérieures ou extérieures. Il résiste à l'eau, au soleil et au temps.

IL SE TEINTE

1. AVANT SON APPLICATION

Prélever dans la boîte la quantité de MASTICBOIS nécessaire pour l'ensemble des travaux à effectuer. Il est conseillé de prendre la couleur neutre et de faire la pâte un tout petit peu plus foncée que la couleur à reproduire.

- **Avec des teintes liquides à l'eau**, il est conseillé de prendre des teintes concentrées, par exemple une teinte noyer (extrait de Cassel à 100 g au litre d'eau).
- **Avec des encres de dessin genre aquarelle « colorex » de PEBEO**, ce qui permet un très grand éventail de couleurs. Exemple : pour le rebouchage de filets de marqueterie verts, ajouter de l'encre aquarelle verte et vous obtiendrez un MASTICBOIS vert.
- **Avec des terres de décor** : terre de sienne calcinée, ombre naturelle, ocre rouge, blanc de titane, etc..., ajouter les poudres nécessaires pour obtenir la nuance souhaitée et bien mélanger.
- **Avec des colorants universels (peinture)** : après la coloration du MASTICBOIS à la couleur souhaitée, prélever la quantité suffisante pour quelques rebouchages, incorporer le durcisseur, bien mélanger et appliquer à la spatule.

T.S.V.P.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C

.../...

2. APRES SON APPLICATION

Il faut d'abord ajuster et poncer le MASTICBOIS avant de le teinter.

Il est important d'utiliser le MASTICBOIS le plus proche de la couleur à reproduire, soit en utilisant nos six nuances, soit en suivant les données du paragraphe précédent.

Vous pouvez alors faire le raccord de teinte en sachant qu'il faut faire une teinte un tout petit peu plus soutenue que la couleur à imiter. Vous pouvez bien sûr faire de faux veinages et autres effets.

Il se teinte : avec des teintes à l'eau,
Des encres de dessin genre aquarelle « colorex » de PEBEO,
Des teintes solvant pour bois,
Des teintes acryliques,
Des lasures,
Des peintures.

Le MASTICBOIS peut recevoir toutes les finitions : cire, vernis gomme laque, matine, fondu dur et vernis cellulosique, polyuréthane et polyester.

IL SE TRAVAILLE COMME LE BOIS.

Sans abîmer les outils: rabot, gouge, ciseau, râpe, lime, machine...

Il se perce facilement.

Son ponçage est très facile, et on obtient une jolie finition très fine.

IL COLLE

Pour la restauration de bois très altérés, on réunit les deux parties à coller avec une couche de MASTICBOIS à la couleur, puis on fait un serrage léger quelques minutes. Bien dépoussiérer les parties à coller au préalable.

SECHAGE – POLYMERISATION

La quantité de durcisseur est de 2%, soit un grain de café de durcisseur pour une cuillère à soupe de MASTICBOIS. Mais on peut augmenter ou diminuer la rapidité de séchage en mettant plus ou moins de durcisseur. Le temps de séchage normal est de 10 à 25 mn à 20°, mais il peut être plus long par temps froid.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASYLAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C