

# EASY LAB

## FICHE TECHNIQUE

# DECAPANT TERRES CUITES PARFEUILLES 0820

*ELIMINE LES EFFLORESCENCES DE CIMENT*

**ET LES SALPETRES**

Après le séchage complet du sol (**carbonatation**) des efflorescences de ciment apparaissent, il est donc nécessaire de les supprimer. De cette opération dépend la réussite d'une belle finition. Il est important après la pose des terres cuites de bien laisser sécher le sol. Le temps de séchage dépend de la saison et de la température ambiante, à savoir qu'un séchage artificiel, une surchauffe de la pièce peut entraîner des désagréments (un séchage superficiel occasionne des remontées d'humidité). On doit laisser faire le temps.

Il est nécessaire d'avoir du **0820 DECAPANT TERRES CUITES**, des **gants en caoutchouc**, une **éponge**, un **pinceau large**, une **spatule en bois** et **un balai brosse**. Cette préparation s'effectue par petites surfaces successives.

### APPLICATION

On applique le **DECAPANT TERRES CUITES 0820** pure ou dilué selon le degré des efflorescences et du ciment à enlever de 20% > à pure, à l'aide d'une éponge ou d'un pinceau large. Laisser agir 5 à 15 mn puis rincer avec de l'eau claire. Si du ciment reste sur la terre cuite, remettre du **DECAPANT TERRES CUITES**, laisser agir et gratter avec **une spatule en bois**.

### RINCAGE

Rincer abondamment à l'eau **auquel on ajoutera 10 à 20% de PREPARATEUR 0901 qui permettra de neutraliser l'acidité. Renouveler plusieurs fois cette opération.**

Pour faciliter le rinçage utiliser un aspirateur à eau qui évitera la re déposition du calcaire.

**Nettoyage des pinceaux** : à l'eau

**CONSOMMATION** : 5 à 8 m<sup>2</sup> au litre

**CONDITIONNEMENT** : 11 – 51 – 30l et plus

### Sécurité

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée
- ✚ Porter des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants

*Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.*

**EASY LAB**

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C