

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

VIELLISSEMENT DES PARQUETS EN CHÊNE ET BOIS TANNIQUES

GRISEUR 0842 – EGALISATEUR 0844 VIEILLISSEUR 0843

APPLICATION INDUSTRIELLE SUR PARQUETS CHENE ET BOIS TANNIQUES

Ce traitement s'effectue sur des bois neufs ou anciens, non vernis, non lasurés, non cirés.
IL est nécessaire de faire des essais au préalable pour bien maîtriser la pratique de ces produits, et pour obtenir le résultat escompté.

PREPARATION : plusieurs finitions sont envisageables :

- Sur un bois poncé,
- Sur un bois brossé,
- Sur un bois brossé et vieilli.

Pour le brossage, nous vous conseillons : les brosseuses RUSTIKA de chez BRAUN :

www.braun-maschinen.de

IMPORTANT : ce traitement doit être effectué entre 18° et 20° - le bois – les produits – et la température ambiante. Des températures plus basses ou plus élevées modifient les couleurs obtenues – ne doit pas être appliqué au soleil.

APPLICATION :

Pour l'application industrielle nous vous conseillons d'utiliser les machines SCHIEL qui agissent par pulvérisations et brossages : www.schiel-maschinenbau.de

LES MACHINES : IMPREGMAT - EVO & IMPREGMAT VM - MAXI & IMPREGMAT VM - MINI
DE NOMBREUSES NUANCES SONT POSSIBLES EN JOUANT SUR LES CONCENTRATIONS OU DILUTIONS
DES PRODUITS. Toutes réalisations de patine demandent des essais préalables pour valider l'application industrielle. **NE JAMAIS MELANGER LES PRODUITS ENTRE EUX.**

LE GRIS :

1) GRISEUR 0842

Différentes concentrations existent, le choix se fait en fonction du résultat désiré et de la nature du bois à traiter. Après l'application : il est nécessaire de laissé sécher le bois de 2 à 6h selon la température ambiante car le bois s'oxyde et devient gris bleu.

t. s.v.p.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

.../...

2) EGALISATEUR 0844

Le bois est devenu gris bleu avec le GRISEUR 0842 pour qu'il ait une belle patine, on applique l'EGALISATEUR 0844 dans la même machine mais après l'avoir parfaitement nettoyée.

On peut nuancer la couleur en diluant plus ou moins l'EGALISATEUR 0844 ou en faisant une 2^{ème} application après séchage. Il est très important de laisser « murir » la couleur - car l'évolution se fait petit à petit de 12h à 72h ou plus - selon le résultat désiré.

Lorsque la couleur est obtenue, on rince à l'eau pour stopper le processus et on laisse sécher. Cette opération s'effectue avec la même machine qu'à l'application (voir finition).

POUR LES AUTRES EXEMPLES DE COULEUR, LA PREPARATION DU BOIS ET L'APPLICATION DES PRODUITS SONT IDENTIQUES.

Les temps de séchage et de murissement que nous vous indiquons sont indicatifs :

COGNAC :

- griseur 0842 séchage 2 à 6h
- égalisateur 0844 séchage et murissement 12 à 72h ou plus
- vieillisseur 0843 séchage 12 à 72h ou plus
- rinçage à l'eau séchage et finition

COGNAC CLAIR :

- griseur 0842 séchage 2 à 6h
- vieillisseur 0843 séchage 12 à 72h ou plus
- égalisateur 0844 séchage et murissement 12 à 72h ou plus
- rinçage à l'eau séchage et finition

MIEL :

- vieillisseur 0843 séchage 12 à 72h ou plus
- égalisateur 0844 séchage 12 à 72h ou plus
- rinçage à l'eau séchage et finition

FINITION :

Les finitions peuvent être réalisées avec les machines WIRTH : www.axei-wirth-machinem.com

On peut obtenir de nombreux effets à la finition qui dépendent de la préparation du bois au brossage.

FINITION CIRÉE :

On applique une protection avant la cire le TRAITEMENT IMPERMEABILISANT OLEOFUGEANT 0570 qui protège des taches d'eau et d'huile. Ce produit ne modifie pas la couleur du bois après séchage.

On peut appliquer soit :

- La cire en pâte 0052 incolore ou chêne clair,
- La cire à céruser 0039.

t. s.v.p.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

.../...

FINITION HUILÉE :

Nous vous proposons :

- L'huile à parquet incolore 0518 qui va réchauffer les couleurs.
- Sur cette huile vous pouvez ajouter une application de pâte à blanchir 0512 qui donnera un effet blanchi ancien (peut se teinter) voir fiche technique.
- Ou appliquer du blanc à ceruser 0509 qui donnera le fond des pores blanc (peut se teinter) voir fiche technique
- L'huile à ceruser blanche 0618 (peut se teinter) voir fiche technique.

D'autres finitions sont possibles, nous consulter.

Il est nécessaire de faire des essais au préalable pour bien maîtriser la pratique de ces produits afin d'atteindre le résultat voulu.

Sécurité :

- **Lire attentivement l'étiquette de sécurité,**
- Travailler dans une pièce bien ventilée,
- Porter des gants en caoutchouc,
- Ne pas avaler,
- **Ne pas laisser à la portée des enfants.**

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C