

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

GRISEUR POUDRE POUR PARQUET CHENE ET BOIS TANNIQUES PAR OXYDATION 0848 APPLICATION INDUSTRIELLE

Une seule application procure par oxydation une patine grise sur le chêne et les bois tanniques, chêne rouge et chêne blanc américain.

CARACTERISTIQUES

Se mélange à l'eau. Nombreuses possibilités de dégradés. Vous pouvez faire un mélange de 150g Litre ou de 100g Litre ou de 50g Litre ou tout autre grammage selon les résultats recherchés.

PREPARATION

Parquet neuf : Le bois doit être poncé ou brossé ou brut et dépoussiéré.

Parquet ancien : Le bois doit être poncé et dépoussiéré, ne plus avoir de traces de vernis et de cire....

MISE EN ŒUVRE

Mélanger vigoureusement 150 g de poudre (3 mesures tassées) dans 1 litre d'eau, laisser reposer 5 à 10 minutes. Appliquer par pulvérisations abondantes, à la pompe ou au robot. Pour une régularité de l'application, intégrer un petit agitateur dans la cuve d'alimentation du système. On peut appliquer ce produit par toute température de 0 à 30 °C, le séchage peut se faire au tunnel, il n'y a aucune modification de couleur. Après séchage, éliminer la couche de poussière blanche à l'aide d'un abrasif vert ou d'une mono brosse munie d'un PAD ou d'une brosse, puis aspirer la poussière.

Il est possible avant l'élimination de la poudre d'appliquer du 0844 pur ou dilué ce qui donnera d'autres couleurs après séchage. Éliminé la couche de poussière (*comme ci-dessus.*)

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

FINITION

Vous pouvez choisir dans ces différentes possibilités :

- I. Fond isolant **0219** qui permet de vernir les parquets gris sans modifier les couleurs avec n'importe quel vernis aqueux.
- II. Huile de protection aqueuse mate **0218** invisible, ne modifie pas les couleurs obtenues par oxydation et ne se tache pas à l'eau.
- III. Huile de protection **0217** aqueuse satinée, ne modifie pas les couleurs obtenues par oxydation, donne du lustre au parquet et ne se tache pas à l'eau.
- IV. Vernis aqueux mate invisible **0220** donne une protection très performante au parquet.






Il est nécessaire de faire des essais au préalable pour bien maîtriser la pratique de ces produits afin d'atteindre les résultats voulus.

Cire : Après application du Fond isolant ou sans Fond isolant **0219**, passer au pinceau une cire en pâte solvant **0052** incolore ou une cire incolore **0244** aqueuse.

Rendement : 7 à 9 m² au litre environ, selon la porosité du sol.

Conditionnement : 600 g (= 4 L) – 5 kg (= 33 L) – 30 kg (= 200 L) à 150g Litre et plus selon grammage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

-  Lire attentivement l'étiquette de sécurité
-  Ne pas avaler
-  Travailler dans une pièce bien ventilée
-  Porter des gants en caoutchouc
-  Ne pas laisser à la portée des enfants

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C