

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

GRISEUR POUR BOIS NON TANIQUES EPICEA & RESINEUX FRENE 0853 - 0852

EXTERIEUR - INTERIEUR PAR OXYDATION

EXISTE EN CONCENTRE:

0853/C2 - 0853/C3 - 0853/C4 - 0853/C5 & 0852/C2 - 0852/C3 - 0852/C4 - 0852/C5 CE QUI AUGMENTE LA CAPACITE DE NUANCES

Pour : CHALET, PARQUET, MEUBLE, BOISERIE, OBJET, CADRE, ...

IL DONNE L'ASPECT DU BOIS VIEILLI PAR LES ANNEES.

Ce traitement est une oxydation qui s'effectue sur des bois neufs ou anciens, non vernis, non lasurés, non cirés. **Il est nécessaire de faire des essais au préalable pour bien maîtriser la pratique de ces produits, et pour obtenir le résultat escompté.**

PREPARATION : Le bois doit être poncé pour supprimer toutes traces de machine. Puis on le vieillit en le ponçant irrégulièrement, on le brosse avec un brosse nylon abrasive (défibreuse) qui usera les veines tendres. Il doit être sec et dépoussiéré. Un bois brut de machine ne réagira pas correctement à la patine. Il est important de noter que l'obier ne sera pas oxydé par ce vieillissement.

S'applique aussi sur des bois bruts de sciage.

IMPORTANT : ce traitement doit être effectué entre 18° et 20° - le bois - les produits - et la température ambiante. Des températures plus basses ou plus élevées modifient les couleurs obtenues.

LES BOIS TRAITES A L'EXTERIEUR SE BONIFIENT AVEC LE TEMPS.

APPLICATION : Ces produits peuvent être appliqués au pulvérisateur, au pinceau de façon régulière et si nécessaire égalisés à l'éponge ou à la brosse fibre.

1) GRISEUR 0853

On applique le 0853 en une couche régulière pour améliorer sa pénétration, on peut broser à l'aide d'une brosse fibre.

Séchage : 1 à 3H température ambiante.

2) GRISEUR 0852

On applique le 0852 en une couche régulière pour améliorer sa pénétration, on peut broser à l'aide d'une brosse fibre.

Séchage : 1 à 3H température ambiante.

T.S.V.P.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C

FICHE TECHNIQUE

.../...

4) Rincer à l'eau et sécher (Pas obligatoire).

5) Finition intérieure

Le bois ainsi patiné peut recevoir plusieurs finitions :

- Traitement imperméabilisant oléofugeant 0570 qui peut être ciré ou non : à la cire naturelle 0052,
- Une huile incolore aqueuse 0218
- Vernis parquet extra mat 0220

Voir les fiches techniques

6) Finition extérieure

Pour les chalets nous vous proposons notre Imprégnation 0270 qui s'applique aussi sur les baies non OXYDEE au pinceau ou par pulvérisation.

On peut obtenir d'autres patines de couleur: en utilisant les concentrés on augmente l'effet positif

COGNAC CLAIR : soit 1 couche de Griseur 0853 séchage, 1 couche de Griseur 0852 séchage, une couche de Vieillisseur 0843 séchage (même application 0852 - 0853.)

Rincer à l'eau et sécher.

MIEL : soit 1 couche de Griseur 0853 séchage, 1 couche de Griseur 0852 séchage, une couche de Vieillisseur 0843 séchage, une couche d'Egalisateur 0844 séchage.

Rincer à l'eau et sécher

EPICEA BRULE CLAIR : soit 1 couche de Griseur 0853 séchage, 1 couche de Griseur 0852 séchage, une couche d'Egalisateur 0844 rincer à l'eau après séchage.

Ne jamais mélanger ces produits entre eux ce qui créerait un précipité inefficace.

APPLICATION INDUSTRIELLE NOUS CONSULTER.

Sécurité :

- **Lire attentivement l'étiquette de sécurité,**
- **Travailler dans une pièce bien ventilée,**
- **Porter des gants en caoutchouc,**
- **Ne pas avaler,**
- **Ne pas laisser à la portée des enfants.**
-

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C