

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

VERNIS PROTECTEUR MÉTAUX NOIR TRANSPARENT

0864

INTERIEUR

SATINÉ-MAT

CARACTERISTIQUES :

Permet de donner à l'acier ainsi qu'à d'autres métaux des nuances grises et noires à différents degrés d'intensité et de les protéger de l'érosion

IMPORTANT :

Le métal ne doit pas être rincé avec de l'eau à haute pression (karcher ou autre appareil).

APPLICATION :

Au pinceau en 4 couches sur un métal sec, dégraissé et dépoli.

Les nuances de noires peuvent varier en fonction du nombre de couche appliqué

Ex: a)1 couche de noir+ 3 incolore. b) 2 couches de noir+2 incolore. c) 3 couches de noir+1 incolore.
d) 4 couches de noir

- ***Son application au pinceau :*** Nécessite 4 couches régulières sur un métal sec et dégraissé.
- ***Séchage entre chaque couche :*** 6 à 8 heures à 20 °C. Sa dureté maximum est obtenue après 48 heures.
- ***Application au pistolet :*** S'effectue en 4 ou 5 couches généreuses (cette application n'est pas recommandée car si on est pas attentif, la couche de vernis risque d'être insuffisante et n'aura donc aucune durabilité dans le temps).

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

- ❖ **Nettoyage des pinceaux et dilution pour application au pistolet :**
5 à 10 % au White Spirit.
- ❖ **Rendement :** 15 à 18 m² au litre.
- ❖ **Conservation :** Toujours reconditionner le produit dans un emballage plus petit adapté à la quantité restante.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- ✚ Porter des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C